

## ОРГАНИЧЕСКИЙ ПОЛИМЕРНЫЙ ФЕРРОМАГНЕТИК


Ю.В.Коршак, А.А.Овчинников, А.М.Шапиро,  
Т.В.Медведева, В.Н.Спектор

Сообщается о получении чисто органического полимерного ферромагнетика на основе полидиацетилена. Измерена температура Кюри ( $150 - 190^{\circ}\text{C}$ ) и намагниченность порошкового образца. Из полимерного материала сепарацией в поле постоянного магнита выделены ферромагнитные частицы с остаточной намагниченностью выше 1 Гс.

В настоящее время синтезирован и исследован широкий круг низкоразмерных органических веществ, обладающих полупроводниковыми, металлическими и сверхпроводящими свойствами. В работе <sup>1</sup> был поставлен вопрос о возможности синтеза чисто органических ферромагнетиков и предложен принцип построения полимерных полирадикалов, обладающих в основном состоянии спином, пропорциональным числу звеньев в полимере. В работе <sup>2</sup> обсуждается вопрос об организации таких молекул в трехмерное тело, обладающее спонтанной намагниченностью. Следует отметить также несколько попыток получения органических ферромагнетиков на основе монокристаллов стабильных радикалов <sup>3 - 6</sup>.

В работе приведены результаты исследований свойств органического полимерного ферромагнетика.

Первый этап синтеза связан с получением стабильных нитроксильных бирадикалов на основе диацетиленов с химической структурой <sup>7</sup>:



$T_{\text{пл}} = 145^{\circ}\text{C}$	Вычислено	Найдено
% C	67,66	67,30
% H	8,77	9,02
% N	7,17	7,16

1,4-бис-(2, 2, 6, 6-тетраметил-4-окси-4-пиперидил-1-оксил)-бутадиин (БИПО).

Полученный диацетилен образует хорошие монокристаллы, которые под действием света или повышенных температур ( $80 - 100^{\circ}\text{C}$ ) претерпевают полимеризацию, превращаясь в полимерные моно- и поликристаллы. Не останавливаясь на чисто химических проблемах, укажем, что такая программа была выполнена, и нами получены как мономерные, так и полимерные поликристаллические образцы, причем последние обладают спонтанной намагниченностью.

Методом атомно-абсорбционного анализа в исследованных образцах полидиацетиленов не обнаружено присутствия переходных металлов (Fe, Ni, Co). Предельная чувствительность метода по этим элементам составляет  $1,5 \cdot 10^{-3}\%$ .

Исходный мономер – порошок красного цвета с  $1,2 \cdot 10^{21}$  спин $\cdot$ см $^{-3}$ . Магнитная восприимчивость как функция температуры приведена на рис. 1. Она хорошо описывается формулой

$$\chi_m(T) = \frac{C}{T + \Theta_a}, \quad (1)$$

где  $C = 7,7 \cdot 10^{-4}$  град $\cdot$ см $^3 \cdot \text{г}^{-1}$  и  $\Theta_a \approx 2\text{K}$ . Таким образом, восприимчивость соответствует антиферромагнитному поведению образца с температурой Нееля в области 1 К. Измерения проводились на весах Фарадея от температуры 1,7 К.




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3

Рис. 1. Температурная зависимость магнитной восприимчивости БИПО

Рис. 2. Зависимость намагниченности полиБИПО от напряженности магнитного поля при различных температурах: кривая 1 – 1,7; кривая 2 – 4,2; кривая 3 – 25 и кривая 4 – 90 К

Рис. 3. Спектры ЭПР полиБИПО в двух установках – кривая 1 – по полю и кривая 2 – перпендикулярно полю

При полимеризации образца под действием света он превращался в порошок черного цвета. Снимались кривые намагниченности этих полимерных образцов в широкой области температур. На рис. 2 приведены кривые намагниченности при температурах 1,7; 4,2; 25 и 90 К, причем из магнитного момента образца при 25 и 90 К вычиталась его диамагнитная составляющая. При низких температурах (1,7 и 4,2 К) вклад парамагнитной составляющей весьма велик и соответствует  $0,5 \cdot 10^{19}$  спин $\cdot$ см $^{-3}$ , поэтому показательными для измерения спонтанной намагниченности являются кривые 3 и 4, имеющие характерный для ферромагнетиков вид. Спонтанная намагниченность составляет  $I_s = 0,022$  Гс. Заметим, что теоретическая намагниченность достигает значения  $I_s$  (теор) = 24 Гс. Таким образом, данный образец показывает лишь 0,1 % теоретической намагниченности. Это указывает на то, что лишь незначительная доля кристаллитов обладает ферромагнитными свойствами. Величина намагниченности от образца к образцу сильно меняется, что связано с плохо поддающимися контролю условиями роста кристаллитов в процессе полимеризации. Однако магнитной сепарацией

удается отобрать частицы с намагниченностью больше 1 Гс, заметно реагирующие на поле постоянного магнита.

В спектрах ЭПР ( $\nu = 3$  см) имеется два хорошо воспроизводимых на разных образцах широких пика с максимумами при  $H_1 = 1800$  и  $H_2 = 5000$  Э. Это соответствует ферромагнитному резонансу в ферромагнетиках типа легкая ось с полем анизотропии  $H_A \sim 2400$  Э. Следует сказать, что при обработке кривых (рис. 3) не принимались во внимание размагничивающие факторы и пористость образца. Поле  $H_A = 2400$  Э хорошо соответствует нулевым полям в органических стабильных бирадикалах или в органических молекулах в триплетном состоянии<sup>8</sup>. Образцы полидиацетилена обладают сильной магнитной анизотропией (ср. кривые 1 и 2, рис. 3).

Измерение намагниченности магнитометром вибрационного типа с напряженностью поля 0,04 Т в области температур от 0 до 200°С показало, что она пропадает в области температур 150 – 190°С. Таким образом, температура Кюри составляет  $T_K = 420 \div 460$  К<sup>1)</sup>. Заметим, что по порядку величины такая температура может быть получена, если учесть, что мы имеем дело с квазиодномерным сильно анизотропным ферромагнетиком Гайзенберга. Масштаб поперечных обменных интегралов можно получить из  $\Theta_a$  для мономера ( $J_{\perp} \sim 2$  К). Обменные интегралы вдоль цепи составляют  $J_{\parallel} \sim 1$  эВ. В спин-волновом приближении

$$T_K \sim 2\sqrt{J_{\perp} J_{\parallel}} \sim 280 \text{ К}. \quad (2)$$

Эти оценки претендуют, конечно, только на порядок величины.

Нами получена дифрактограмма полимерного образца, из которой видно, что материал характеризуется отсутствием дальнего порядка и высокой упаковочной анизотропией ( $S'_{h/2} : S''_{h/2} = 0,3$ ).

Таким образом, кристалл полидиацетилена – полигипо – является квазиодномерным органическим ферромагнетиком типа легкая ось с температурой Кюри в области 420 – 460 К.

В заключение благодарим Корытова В.В., Мальцева Н.А., Мамсирову Л.Г., Трусевича Н.Г. за помощь в проведении измерений. Особую признательность выражаем Бучаченко А.Л. за интерес к работе и плодотворное обсуждение. Благодарим также проф. К.Ито за присылку препринта его работы.

#### Литература

1. Овчинников А.А. Докл. АН СССР, 1977, 236, 928; Theor. Chim. Acta, 1978,
2. Бучаченко А.Л. Докл. АН СССР, 1979, 244, 1146; Химическая физика, 1984, 3, 3.
3. Saint Payl M., Veyret C. Phys. Lett., 1973, 45A, 362.
4. Mukai K., Nishiguchi H., Deguchi V. J. Phys. Soc., Japan, 1967, 23, 125.
5. Mukai K., Ishizuka K., Iizuki M. Bull Chem. Soc., Japan., 1973, 46, 3579.
6. Teki Y., Takui T., Itoh K., Iwamura H., Kobayashi K. Preparation and ESR Detection of Ground-State Nonet Hydrocarbon, preprint (1985), JACS (в печати).
7. Розанцев Э.Г. Теор. экспер. химия, 1966, 2, 415.
8. Керрингтон А., Мак-Леелан К. Магнитный резонанс и его применение в химии. М.: Мир, 1970.

Институт химической физики  
Академии наук СССР

Институт нефтехимического синтеза  
Академии наук СССР

Поступила в редакцию  
12 февраля 1986 г.

<sup>1)</sup> На отдельных образцах намагниченность сохраняется до 515 К.