

## О СУЩЕСТВОВАНИИ ТЕМПЕРАТУРНО-ИНДУЦИРОВАННОГО ФЕРРОМАГНЕТИЗМА В $Y_2Ni_7$ И ВЛИЯНИИ МАЛЫХ ЗАМЕЩЕНИЙ НИКЕЛЯ АЛЮМИНИЕМ НА МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ЭТОГО СОЕДИНЕНИЯ

*P. З. Левитин, А. С. Маркосян, А. Б. Петропавловский,  
В. В. Снегирев*

Результаты исследования магнитных свойств интерметаллида  $Y_2Ni_7$  и системы  $Y_2(Ni_{1-x}Al_x)_7$  ( $x \leq 0.1$ ) свидетельствуют о том, что в  $Y_2Ni_7$  уровень Ферми расположен на участке с резкой зависимостью плотности состояний от энергии. Явления температурно-индукционного ферромагнетизма, обнаруженного ранее в  $Y_2Ni_7$ , не найдено.


Магнитные свойства интерметаллического соединения  $Y_2Ni_7$  в последние годы привлекают пристальный интерес исследователей. Этот интерес обусловлен тем, что согласно данным работ <sup>1, 2</sup>  $Y_2Ni_7$  в основном состоянии является парамагнетиком, а ферромагнитное упорядочение возникает в этом соединении выше 7 К и существует до температуры Кюри 58 К. Такое явление, получившее название температурно индуцированного ферромагнетизма, было ранее предсказано Шимизу <sup>3</sup> в рамках зонной теории магнетизма и обусловлено особенностями плотности состояний магнитных электронов вблизи уровня Ферми  $N(E_f)$ .

В дальнейшем были сделаны расчеты плотности состояний  $d$ -электронов  $Y_2Ni_7$ , что позволило теоретически описать магнитные свойства этого соединения <sup>4, 5</sup>. В большинстве теоретических работ делается вывод о существовании температурно-индукционного ферромагнетизма в  $Y_2Ni_7$ , хотя имеется исследование <sup>6</sup>, в котором высказывается сомнение в его реальности. Что касается экспериментального состояния этой проблемы, то здесь также имеются противоречия. Температурно индуцированный ферромагнетизм в  $Y_2Ni_7$ , наблюдался в <sup>1, 2</sup> и на некоторых образцах этого соединения в <sup>7</sup>, в то время как по данным работы <sup>8</sup>  $Y_2Ni_7$  является типичным очень слабым зонным ферромагнетиком.

С целью выяснения магнитного состояния  $Y_2Ni_7$ , мы синтезировали это соединение и исследовали его магнитные свойства. Кроме того, для анализа влияния смещения уровня Ферми и изменения обменных взаимодействий на свойства  $Y_2Ni_7$ , исследовались смешанные соединения  $Y_2(Ni_{1-x}Al_x)_7$ .

Образцы для измерений выплавлялись из исходных элементов (чистотой Y – 99,94%, Ni – 99,99%, Al – 99,85%) в индукционной электропечи в медном водоохлаждаемом тигле, обеспечивающем квазилевитацию расплава. Полученные слитки отжигались в вакууме при температуре 1050<sup>0</sup>С в течение 150–180 часов, содержание примесных магнитных фаз контролировалось рентгеновским и термомагнитным методами, что позволяло выявлять наличие примесных магнитных фаз до 0,1% и немагнитных до 2%. Поскольку отклонение состава от стехиометрии может сильно модифицировать магнитное поведение  $Y_2Ni_7$ , нами производилась оптимизация состава этого интерметаллида. Оказалось, что области гомогенности не наблюдается и однофазным является только стехиометрическое соединение состава 2 : 7. Параметры решетки этого соединения (гексагональная структура типа  $Gd_2Co_7$ )  $a = 4,945 \pm 0,003 \text{ \AA}$ ,  $c = 36,19 \pm 0,03 \text{ \AA}$  близки к литературным <sup>8</sup>.

На рис. а показаны кривые намагничивания  $Y_2Ni_7$  при различных температурах. Видно, что у этого соединения не наблюдается явления температурно индуцированного ферромагнетизма. При низких температурах спонтанная намагниченность отлична от нуля, а ее зависимость от температуры не обнаруживает каких-либо аномалий: при повышении температуры спонтанная намагниченность монотонно уменьшается и исчезает при температуре Кюри 65 К, значение которой близко к значениям  $T_C$  из других работ <sup>1, 7, 8</sup>. Экстраполированная к 0 К спонтанная намагниченность ( $\mu_s = 0,43 \mu_B/\text{ф.ед.}$ ) мало отличается от найденной работе <sup>8</sup>, в которой не наблюдалось температурно-индуцированного ферромагнетизма.



α) – Изотермы намагничивания интреметаллида  $Y_2Ni_7$  при различных температурах: 1 –  $T = 4,2 \text{ K}$ ; 2 – 13 K; 3 – 25 K; 4 – 35 K; 5 – 45 K; 6 – 55 K; 7 – 60 K; 8 – 66 K; 9 – 69 K.

β) Температурные зависимости спонтанной намагниченности некоторых составов системы  $Y_2(Ni_{1-x}Al_x)_7$ : 1 –  $x = 0,0$ ; 2 – 0,008; 3 – 0,016; 4 – 0,025

Отметим, что изменение технологических параметров (чистоты исходных компонентов, температуры и длительности отжига и т.д.) слабо влияет на магнитные параметры  $Y_2Ni_7$ .

Мы высказали предположение, что несовпадение наших результатов с результатами работ <sup>1,2</sup>, в которых был обнаружен температурно-индуцированный ферромагнетизм, связано с присутствием в использовавшихся образцах соединения  $Y_2Ni_7$ , некоторого количества немагнитных примесей, что приводит к смещению уровня Ферми в сторону меньших энергий и ослаблению обменных взаимодействий. Это, согласно теоретическим расчетам <sup>4,5</sup>, может приводить к температурно индуцированному ферромагнетизму. Для проверки этого предположения нами были изучены замещенные составы  $Y_2(Ni_{1-x}Al_x)_7$  с небольшими концентрациями алюминия, не изменяющими исходную кристаллическую структуру типа  $Gd_2Co_7$ . Оказалось, что действительно малые замещения никеля алюминием очень сильно уменьшают как магнитный момент, так и температуру Кюри и составы с  $x \geq 0,04$  являются парамагнитными (рис. б). Такое резкое подавление ферромагнетизма указывает на то, что в  $Y_2Ni_7$  плотность состояний на уровне Ферми и величина обмена сильно уменьшаются при замещениях. Однако при этом, как видно из рис. б, температурно индуцированного ферромагнетизма в замещенных составах не возникает: все они являются нормальными очень слабыми зонными ферромагнетиками. Для всех исследованных соединений системы  $Y_2(Ni_{1-x}Al_x)_7$  выполняется известное соотношение  $M_g(T)/M_g(0) = [1 - (T/T_C)^2]^{1/2}$  теории зонного магнетизма, описывающее температурную зависимость спонтанной намагниченности очень слабого зонного ферромагнетика <sup>9</sup>.

Таким образом, из наших данных следует, что интерметаллид  $Y_2Ni_7$  является нормальным очень слабым зонным ферромагнетиком и не обнаруживает явления температурно-индуцированного ферромагнетизма. По-видимому, отсутствие этого явления в  $Y_2Ni_7$  связано с влиянием спиновых флуктуаций. По оценкам Мория <sup>6</sup> при учете спиновых флуктуаций температурно индуцированный ферромагнетизм в  $Y_2Ni_7$  может наблюдаться при нереалистической зависимости плотности состояний  $d$ -электронов от энергии вблизи уровня Ферми:  $N'(E_f)/N(E_f) \approx N''(E_f)/N(E_f) \approx 4000 \text{ эв}^{-1}$ .

Отметим, что резкая энергетическая зависимость плотности состояний  $d$ -электронов вблизи уровня Ферми, следующая из исследований системы  $Y_2(Ni_{1-x}Al_x)_7$ , делает соединение  $Y_2Ni_7$  удобным модельным объектом для исследования особенностей магнитного поведения зонных электронов в зависимости от положения  $E_f$  путем малых замещений.

Когда статья была уже подготовлена к печати, появилось сообщение <sup>10</sup>, что уменьшение магнитного момента  $Y_2Ni_7$  при низких температурах, обнаруженное в <sup>1</sup> и интерпретированное как явление температурно индуцированного ферромагнетизма, обусловлено наличием в исследованном образце небольших количеств магнитной примеси (гадолиния).

#### Литература

- <sup>1</sup> Gignoux D. et al. J. Appl. Phys., 1981, **52**, 2087.
- <sup>2</sup> Beille J. et al. Physica B, 1983, **119**, 133.
- <sup>3</sup> Shimizu M., Katsuki A. Phys. Lett., 1964, **8**, 7.
- <sup>4</sup> Shimizu M., Inoue J. Journ. Magn. Magn. Mater., 1986, **54–57**, 963.
- <sup>5</sup> Shimizu M., Inoue J. J. Phys. F: Met. Phys., 1987, **17**, 1221.
- <sup>6</sup> Moriya T. J. Phys. Soc. Jap., 1986, **55**, 357.
- <sup>7</sup> Lehtinen M. et al. Ann. Acad. Sci. Fenn., Ser. A VI, No 430, 1984.
- <sup>8</sup> Lemaire R. et al. Compt. Rend. B, 1967, **265**, 1280.
- <sup>9</sup> Shimizu M. Rep. Progr. Phys., 1981, **44**, 329.
- <sup>10</sup> Rouault P. Thèse d'Université, Université de Grenoble, 1989.