

ОБНАРУЖЕНИЕ МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА В

Pr_2CuO_4 и Nd_2CuO_4

*В.В.Еременко, С.А.Звягин, В.В.Пишко, В.В.Цапенко, С.Н.Барило,
Д.И.Жигунов*

В тетрагональных монокристаллах Pr_2CuO_4 и Nd_2CuO_4 в диапазоне длин волн 5 - 1,5 мм, в магнитном поле, направленном вдоль тетрагональной оси, при температурах 2 - 10К обнаружены широкие ($\Delta H \approx 0,5\text{T}$) интенсивные линии поглощения, связанные по-видимому с резонансными возбуждениями ионов меди, на состояние которых существенным образом влияют редкоземельные ионы

До последнего времени попытки обнаружить магнитный резонанс в монокристаллах типа La_2CuO_4 не приводили к успеху. Сообщения¹ не были подтверждены дальнейшими исследованиями. Согласно теоретическим представлениям спиновое упорядочение в тетрагональной фазе таких кристаллов должно быть антиферромагнитным с направлением главного вектора антиферромагнетизма вдоль оси "a" в плоскости слоя. Отсюда следует, что в спектре магнитного резонанса должна быть энергетическая щель, и наиболее сильная зависимость резонансных частот от внешнего магнитного поля будет при ориентации поля вдоль "a" (см., например²). Нами установлено, что при температурах 2 - 10К линии магнитного резонанса наблюдаются в широком диапазоне частот во внешнем поле, приложенном вдоль тетрагональной оси "c".

Эксперимент проводился на спектрометре, имеющем аналогичную описанной в³ измерительную ячейку и снабженном видеографическим цифровым комплексом регистрации и обработки информации. Погрешность измерения длины волны и напряженности магнитного поля составила 0,2% и 0,5% соответственно и была много меньше экспериментальной погрешности, определяемой шириной регистрируемых линий поглощения.




Рис. 1. Частотно-полевая зависимость магнитного резонанса: ■ - возбуждения Cu в Pr_2CuO_4 ; □ - возбуждения Cu; + - возбуждения Nd в Nd_2CuO_4

Образцы имели форму пластинок размером $3 \times 3 \times 0,5\text{мм}$ и были приготовлены из монокристаллов, выращенных по методу управляемой кристаллизации с поверхности раствор-расплав⁴; их качество и тетрагональная структура контролировались при комнатной температуре рентгенографическим методом.

Во внешнем импульсном магнитном поле, параллельном оси "c", в кристаллах Pr_2CuO_4 , в диапазоне $2 - 6 \text{ cm}^{-1}$ наблюдалась представленная на рис. 1 линейная (в пределах экспериментальной погрешности) зависимость резонансных

частот. Спектрограмма поглощения на частоте $3,55 \text{ см}^{-1}$ приведена на рис. 2. Ширина линий составляла $0,5 - 0,6 \text{ T}$ во всем диапазоне, а интегральная интенсивность была сравнима с интенсивностью магнитного резонанса в других магнитоупорядоченных кристаллах.




Рис. 2. Спектрограмма поглощения в Pd_2CuO_4 на частоте $3,55 \text{ см}^{-1}$. Линия зарегистрирована на фронте и спаде импульса магнитного поля

В кристаллах Nd_2CuO_4 наблюдалось аналогично поглощение с полностью идентичными параметрами. Кроме того в меньших магнитных полях обнаружены более слабые и весьма узкие линии поглощения, частотно-полевая зависимость которых также представлена на рисунке 1.

Во внешнем магнитном поле напряженностью до $15T$, приложенном в плоскости "ab" (в двух взаимноперпендикулярных направлениях), в диапазоне частот $2 - 15 \text{ см}^{-1}$ наблюдались только слабые линии, частотно-полевая зависимость которых не зависела от ориентации внешнего поля. При этом интенсивные линии поглощения отсутствовали.

Наличие идентичных линий поглощения Pr_2CuO_4 и Nd_2CuO_4 позволяет идентифицировать их как резонанс, связанный с ионами меди. Слабые линии, дополнительно обнаруженные в Nd_2CuO_4 , вероятно соответствуют возбуждению парамагнитных ионов Nd.

Наблюденная зависимость частот магнитного резонанса ионов меди является весьма необычной и не соответствует направлению антиферромагнитного вектора вдоль оси "a".

Проведенные измерения температурной зависимости спектров поглощения в этих кристаллах показали, что нагрев от 2K до $8 - 10\text{K}$ не оказывает на спектры существенного влияния. При дальнейшем повышении температуры частота и ширина всех линий остается неизменной, а абсолютная интенсивность уменьшается, и при температуре $20 - 25\text{K}$ линии исчезают. Такая температурная зависимость может означать участие редкоземельной подсистемы в формировании магнитных возбуждений ионов меди.

Наименее противоречивым объяснением перечисленных результатов нам представляется предположение о существовании в исследовавшихся кристаллах при температурах $2 - 10\text{K}$ магнитоупорядоченного состояния редкоземельных ионов и ионов меди, оказывающих друг на друга сильное влияние. Тип и причины возникновения такого состояния требуют дальнейших исследований.

Литература

1. Collins R.T., Schlesinger Z., Shafer M.W. et al. Phys. Rev. B, 1988, 37, 5817.
2. Bar'yakhtar V.G., Loktev V.M., Yablonskii D.A. Preprint ITR-88-136E.
3. Науменко В.М., Еременко В.В., Клочко А.В. ПТЭ, 1981, N4, 159.
4. Barilo S.N. et al. Adv. cryog. ing., 1990, 36a, 627.