

ЭФФЕКТ АНОМАЛЬНОГО ЗАТУХАНИЯ УЛЬТРАЗВУКА
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ
В СУПЕРИОННЫХ КРИСТАЛЛАХ

В.Л.Скрицкий, В.И.Самуленис, Г.Б.Тельнова

Впервые экспериментально обнаружен эффект аномального затухания и изменения скорости ультразвуковых волн в суперионных кристаллах под действием постоянного электрического поля.

Суперионные кристаллы привлекают внимание исследователей к себе тем, что имеют аномально большую ионную электропроводность¹ и имеют широкое практическое применение². Однако физические процессы при протекании электрического тока в них изучены недостаточно. Совокупность проведенных к настоящему времени теоретических и экспериментальных исследований указывают на возможность влияния электрических полей на электрические и акустические свойства кристаллов со смешанной и электронно-ионной электропроводностью^{3 – 6}. Однако сведения об упругих свойствах кристаллов, находящихся в суперионном состоянии, под действием электрического поля отсутствуют.

В настоящей работе было проведено исследование влияния постоянного электрического поля на распространение ультразвуковых волн (УЗВ) в суперионных кристаллах $RbAg_4I_5$ и $Na - \beta$ -глинозема. Было обнаружено аномально большое изменение затухания под действием электрического поля. Для измерений применялись образцы $RbAg_4I_5$ и $Na - \beta$ -глинозема, вырезанные из монокристаллов и соответствующим образом подготовленные для ультразву-

ковых измерений. Размеры образцов $0,4 \times 0,5 \times 0,5$ см и $0,5 \times 0,6 \times 0,6$ см. Измерения проводились импульсным УЗВ методом в диапазоне частот $20 \div 60$ МГц.




Рис.1




Рис.2

Рис. 1. Изменение коэффициента поглощения (○) и скорости (●) УЗВ во времени под действием постоянного электрического поля $E = 5 \text{ В}\cdot\text{см}^{-1}$ в кристалле RbAg_4I_5 ,

Рис. 2. Изменение коэффициента поглощения (○) и скорости (●) УЗВ во времени под действием постоянного электрического поля $E = 5 \text{ В}\cdot\text{см}^{-1}$ в кристалле $\text{Na} - \beta\text{-глинозема}$

Продольная ультразвуковая волна распространялась в направлении [001] кристалла RbAg_4I_5 и вдоль проводящих плоскостей в кристалле $\text{Na} - \beta\text{-глинозема}$. Постоянное электрическое поле создавалось как вдоль волнового вектора УЗВ, так и перпендикулярно ему. Применились электрические контакты из серебра для RbAg_4I_5 и натрия для $\text{Na} - \beta\text{-глинозема}$. Измерения проводились при комнатной температуре. Типичные результаты изменения коэффициента поглощения и скорости УЗВ от времени при наложении постоянного поля, для образца RbAg_4I_5 , представлены на рис. 1. Видно, что при наложении электрического поля коэффициент поглощения УЗВ медленно увеличивается и достигает аномально больших, для частоты 20 МГц, величин ($\Delta\alpha > 1 \text{ см}^{-1}$), а скорость УЗВ уменьшается. После снятия электрического поля, с течением времени, поглощение и скорость УЗВ принимают свои первоначальные значения. Аналогичное поведение скорости и поглощения УЗВ были получены и тогда, когда электрическое поле направлено перпендикулярно направлению распространения УЗВ. Это указывает на то, что эффект увеличения затухания является объемным. Похожие результаты были получены и в кристалле $\text{Na} - \beta\text{-глинозема}$ (рис. 2), однако относительные изменения скорости и коэффициента поглощения в этом случае меньше. Нужно отметить, что для кристаллов $\text{Na} - \beta\text{-глинозема}$, действие постоянного электрического поля, приложенного перпендикулярно проводящим плоскостям не приводит к изменению скорости и поглощения УЗВ. Сильные временные зависимости измеряемых величин не позволили точно установить частотную зависимость $\alpha = f(\omega)_E = \text{const}$, но с большим основанием можно считать, что в интервале частот $20 \div 60$ МГц, изменение поглощения УЗВ или частотно независимо или эта зависимость выражена слабо. Аналогичный эффект наблюдается и при распространении поперечных УЗВ в исследуемых нами образцах при приложении постоянного электрического поля.

Влияние постоянного электрического поля на распространение УЗВ наблюдалось нами ранее для кристаллов со смешанной электронно-ионной проводимостью прустита (Ag_3AsS_3)⁶ и миаргирита (AgSbS_2)⁵. В пьезоэлектрических кристаллах прустита такое влияние объясняется увеличением его электропроводности и акустоэлектрическим взаимодействием. В непьезоэлектрическом кристалле миаргирита влияние постоянного электрического поля можно объяснить суперионным фазовым переходом, который индуцирует электрическое поле³. В нашем случае кристаллы RbAg_4I_5 и $\text{Na} - \beta\text{-глинозема}$ не обладают пьезоэффектом, электронная составляющая электропроводности ничтожно мала, а кристаллы, при комнатной температуре, уже находятся в суперионном состоянии. Поэтому оба указанных выше механизма не применимы. Таким образом полученные нами результаты дают некоторое основание

сделать предположение о существовании нового механизма взаимодействия УЗВ с ионами проводимости в суперионных кристаллах, который ответственен за аномально большое изменение поглощения и скорости УЗВ под действием электрического поля.

По-видимому, наблюдаемый эффект является общим для всех суперионных кристаллов

* и требует дальнейшего теоретического и экспериментального исследования.

Литература

1. Bradley I.N., Greene P.D. Trans. Farad. Soc., 1966, 62, 2069; 1967, 63, 424, 2516.
2. Трейер В.В. Заруб. радиоэл. 1977, №6, 124.
3. Гуревич Ю.Я., Харкац Ю.И. УФН, 1982, 136, 693.
4. Валюкенас В.И., Орлюкас А.С., Сакалас А.Р., Миколайтис В.А. ФТТ, 1979, 21, 2449.
5. Самуленис В.И., Валюкенас В.И., Скрицкий В.Л., Орлюкас А.С. Кн. IX Всесоюзное совещание по сегнетоэлектричеству, Ростов-на-Дону, ч. II 1979, 41.
6. Скрицкий В.Л., Самуленис В.И. ФТТ, 1980, 22, 3496.

Вильнюсский
государственный университет
им. В.Капсукаса

Поступила в редакцию
15 ноября 1982 г.