

## ЧИСТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ Si(111) – 2 × 1: БОЛЬШИЕ НЕРАВНОВЕСНЫЕ ИЗГИБЫ ЗОН

*Л.С.Свиридовский, А.А.Галаев, И.И.Горюнова*

Обнаружены большие приповерхностные изгибы зон  $\sim 10$  эВ на сколотом в сверхвысоком вакууме кремнии *p* и *n*-типа при межзонном (поверхностном) оптическом поглощении.

Величина фотозэдс как объемной, так и поверхностной, обычно не превышает ширины запрещенной зоны полупроводника. В некоторых случаях проявляется аномальный фотовольтаический эффект, когда фотозэдс достигает больших величин, причем точный механизм этого явления до конца не выяснен<sup>1</sup>. Нами было обнаружено аномально большое значение поверхностной фотозэдс (ПФЭДС) в несколько раз превышающее ширину запрещенной зоны кремния.

На чистой поверхности Si(111) – 2 × 1 *p*- и *n*-типа было проведено исследование спектральной зависимости ПФЭДС, температурных зависимостей работы выхода электрона (РВЭ), ПФЭДС в области энергий фотонов  $h\nu = 0,45$  эВ и ее кинетики. Измерение РВЭ ПФЭДС осуществлялось методом Кельвина с вибрирующим электродом и (постоянным освещением). Чистую поверхность кремния (*p*-тип: удельное сопротивление  $\rho = 2000$  Ом · см, *n*-тип:  $\rho = 750$  Ом · см) получали сколом по плоскости (111) в вакууме  $5 \cdot 10^{-9}$  Па.

На спектральной зависимости ПФЭДС (рис. 1) можно выделить несколько характерных интервалов энергий фотонов. Для Si *p*-типа (рис. 1, *a*) в области энергий фотонов 0,36 эВ <  $h\nu < 0,5$  эВ с  $h\nu_{max} = 0,45$  эВ наблюдается положительный сигнал ПФЭДС, а в области энергий фотонов  $h\nu > 0,5$  эВ обнаружен отрицательный сигнал ПФЭДС. Разность между значениями ПФЭДС в этих двух областях достигает величины  $\sim 12$  В. Для Si *n*-типа (рис. 1, *b*) в интервале энергий фотонов 0,36 эВ <  $h\nu < 0,72$  эВ обнаружен отрицательный сигнал с  $h\nu_{max} = 0,45$  эВ, а в интервале  $h\nu > 0,72$  эВ сигнал ПФЭДС становится положительным. Разность между значениями ПФЭДС для этих двух областей составляет  $\sim 10$  В. При "окислении" поверхности (экспозиция  $O_2 - 10$  Па · сек) положительный сигнал ПФЭДС для Si *p*-типа и отрицательный сигнал ПФЭДС для Si *n*-типа исчезают, а оставшийся сигнал составляет десятые доли вольта.

Величина сигнала ПФЭДС ( $\Delta v_s$ ) в длинноволновой области ( $h\nu \sim 0,45$  эВ) зависит от направления поляризации света относительно сколотой поверхности при нормальном падении: отношение максимального сигнала к минимальному  $\sim 2$ , а угол между направлениями поляризации для этих двух сигналов составляет  $90^\circ$ .  $\Delta v_s$  и время релаксации сигнала ( $\tau$ ) увеличивается с уменьшением температуры (соответственно  $\Delta v_s \sim \exp 0,1/kT$ ,  $\tau \sim \exp 0,05/kT$ ), причем последний параметр  $\tau$  достигает величины порядка сотен секунд.

РВЭ на исследуемой поверхности кремния *p*- и *n*-типа практически не изменяется в температурном интервале 300 – 120К. Ниже 120К начинается экспоненциальное изменение РВЭ ( $\Delta\varphi \sim \tau \exp 0,16/kT$ ), причем для Si *p*-типа РВЭ уменьшается (становится даже отрицательной), а для Si *n*-типа – увеличивается. Величина этого изменения при  $T = 90$  К с точностью до десятых вольта равна значению ПФЭДС для Si *p*-типа при  $h\nu > 0,5$  эВ и Si *n*-типа при  $h\nu > 0,72$  эВ (см. рис. 1).

Хотя экспериментальных данных еще недостаточно для однозначного описания указанных выше явлений, можно обсудить несколько качественных моделей, объясняющих полученные результаты. На чистой сколотой поверхности Si (111) – 2 × 1 существуют две зоны поверхностных состояний (ПС) "оборванных" связей: зона заполненных ПС (ЗЗПС) и зона незаполненных ПС (ЗНПС)<sup>2–5</sup>. В<sup>3–5</sup> были обнаружены переходы электронов между

этими зонами ПС, причем максимум сигнала приходился на энергию 0,45 эВ и соответствовал максимуму комбинированной плотности состояний этих двух зон. Величина энергии фотонов для максимума обнаруженного нами сигнала ПФЭДС, а также его поляризационная зависимость<sup>5</sup>, свидетельствуют о том, что сигнал в области  $h\nu \sim 0,45$  эВ связан с оптическими переходами электронов между ЗЗПС и ЗНПС. ПФЭДС – это изменение приповерхностного изгиба зон и для его возникновения необходимо, чтобы существовал обмен носителями заряда между поверхностью и объемом. В<sup>5</sup> для объяснения небольшого изгиба зон  $\sim 0,3$  эВ для Si *p*-типа было предположено, что неравновесные электроны из ЗНПС рекомбинируют с дырками объемной валентной зоны (ОВЗ). Однако, с увеличением изгиба зон этот канал обмена носителями зарядов перестает вносить существенный вклад в сигнал ПФЭДС, так как концентрация основных носителей заряда у поверхности значительно уменьшается. Можно предположить, что обмен в указанных выше условиях обусловлен механизмом, связанным с диффузионным перемещением носителей заряда через локализованные состояния, такие как глубокие примесные уровни в области пространственного заряда (ОПЗ), дислокации, одномерные ступени скола.




Рис. 1

Рис. 1. Спектральная зависимость ПФЭДС для Si *p*-типа (а) и Si *n*-типа (б),  $T = 90\text{K}$ , интенсивность  $10^{13}$  фотон/ $\text{см}^2 \cdot \text{с}$ . — чистая поверхность, - - - окисленная поверхность

Рис. 2. Зонная схема поверхности Si *p*-типа (а) и Si *n*-типа (б). — при освещении  $h\nu = 0,45$  эВ, - - - при освещении  $h\nu = 0,9$  эВ, - - - - - без освещения.  $E_c$ ,  $E_v$ ,  $E_F$  – зона проводимости, валентная зона, уровень Ферми соответственно;  $N_{ss}$  – плотность поверхностных состояний




Рис. 2

Другое объяснение аномально больших значений ПФЭДС связано с предположением, что данное явление есть проявление аномального фотовольтаического эффекта<sup>1</sup>. Асимметричной ячейкой, в которой генерируется элементарная ЭДС служит искажение поверхностной

зонной структуры, а именно ЗЗПС и ЗНПС, вызванное наличием ступеней скола, всегда присущих на поверхности. Потенциалы ("плавающие") возникшей ЭДС на поверхности будут стремиться распределиться таким образом, чтобы один потенциал был равен примерно потенциальному подложки, а другой создавал в ней обедняющий слой. При измерении ПФЭДС мы измеряем средний потенциал.

Таким образом, если до освещения ОПЗ для Si *p*- и *n*-типа представляла обедненный слой, то после освещения ( $h\nu \sim 0,45$  эВ) первоначальный изгиб зон увеличивается (рис. 2). Образование инверсионного слоя затруднено из-за низкой скорости генерации неосновных носителей заряда вследствие низкой температуры, а также в связи с рекомбинацией этих носителей с неравновесными носителями заряда одной из зон на поверхности: для Si *p*-типа – ЗЗПС, для Si *n*-типа – ЗНПС. Смена знака сигнала ПФЭДС в коротковолновой области энергий фотонов связана с появлением дополнительного механизма, обусловленного переходом электронов из ОВЗ на глубокие уровни примеси ОПЗ или в ЗНПС (Si *p*-типа), с глубоких уровней примеси или с ПС – в объемную зону проводимости (Si *n*-типа).

Установлено, что изменение работы выхода с уменьшением температуры также связано с присутствием неравновесного излучения, так как эталонный электрод и образец находятся при разных температурах.

Авторы благодарят Жохова Г.И. за техническое содействие в проведении данной работы.

#### Литература

1. Панков Ж. Оптические процессы в полупроводниках. Пер. с англ. под ред. Ж.И.Алферова и В.С.Вавилова, М. Мир, 1973, с. 346.
2. Allen F.G., Gobeli G.W. Phys. Rev., 1962, **127**, 150.
3. Chiarotti G., Nannarone S., Pastore R., Chiaradia P. Phys. Rev. B, 1971, **4**, 3398.
4. Froitzheim H., Ibach H., Mills D.L. Phys. Rev., B, 1975, **11**, 3917.
5. Assmann J., Mönch W. Surf. Sci., 1980, **99**, 34.