

ДЖОЗЕФСОНОВСКОЕ И ОДНОЧАСТИЧНОЕ ТУННЕЛИРОВАНИЕ
В СВЕРХПРОВОДЯЩИХ БИКРИСТАЛЛАХ $\text{BaPb}_{1-x}\text{Bi}_x\text{O}_3$

В.Н.Степанкин, Е.А.Протасов, А.В.Кузнецов, С.В.Зайцев-Зотов

В работе наблюдались тунNELьные эффекты на барьере, образованном поверхностью срастания сверхпроводящих бикристаллов $\text{BaPb}_{1-x}\text{Bi}_x\text{O}_3$. Определено отношение $2\Delta(0) / kT_c = 3,6 \pm 0,1$ для этого соединения. Обнаружена дублетная структура пика дифференциальной проводимости.

Проведено исследование проводимости бикристаллов $\text{BaPb}_{1-x}\text{Bi}_x\text{O}_3$ при протекании тока между монокристаллическими блоками (МБ) в направлении, перпендикулярном слоям краевых атомов, образованным при сечении атомных плоскостей поверхностью срастания (ПС). Были исследованы бикристаллы, вновь полученные спонтанной кристаллизацией в расплаве $\text{PbO} - \text{Bi}_2\text{O}_3 - \text{BaCO}_3$, ПС которых определялась по входящим углам и представляла собой плоскость. Размеры МБ составляли $0,7 \times 1 \times 1 \text{ mm}^3$, химический состав соответствовал формуле $\text{BaPb}_{1-x}\text{Bi}_x\text{O}_3$, $x = 0,27 \pm 0,03$. Токовый и потенциальный контакты для 4-х точечных измерений изготавливались на каждом из двух МБ вплавлением золотых проволок.

Были изучены зависимости проводимости приготовленных образцов от температуры T и магнитного поля напряженностью H . Наблюдался резистивный сверхпроводящий переход с началом $T_{c1} = 11 \text{ K}$ и концом $T_{c2} = 9,6 \text{ K}$, подавлявшийся увеличением плотности транспортного тока до $j \sim 0,1 \text{ A/cm}^2$ или приложением магнитного поля $H \sim 60 \text{ Э}$. В этих случаях сопротивление образцов, составляющее в нормальном состоянии $0,1 - 0,2 \text{ Ом}$, росло с понижением температуры при $T < T_{c2}$, увеличиваясь на порядок при $T = 4,2 \text{ K}$. Описанное поведение бикристаллов отличалось от поведения монокристаллов $\text{BaPb}_{1-x}\text{Bi}_x\text{O}_3$ того же состава, в которых сверхпроводящие переходы наблюдались в полях до 40 кЭ при плотности тока $j = 0,5 \text{ A/cm}^2$.




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3

Рис. 1. Начальный участок ВАХ бикристалла

Рис. 2. Температурная зависимость критического джозефсоновского тока образцов $I_c(T)$. Пунктирная кривая – теоретическая зависимость Амбераокара – Баратова

Рис. 3. ВАХ (1) и зависимость дифференциальной проводимости от напряжения $\sigma(V)$ (2) туннельного перехода в бикристалле $\text{BaPb}_{1-x}\text{Bi}_x\text{O}_3$

Установлено, что вольт-амперная характеристика (ВАХ) образцов имеет вид, характерный для туннельного перехода между сверхпроводниками. На начальном участке ВАХ, представленном на рис. 1, кроме сверхпроводящего туннельного тока отчетливо видны токовые резонансы, возникающие в магнитном поле Земли. При компенсации этого поля были проведены измерения критического джозефсоновского тока образцов I_c . На зависимости $I_c(H)$, где поле H прикладывалось параллельно ПС, наблюдалась осцилляции I_c с периодом $\Delta H = 60 \pm 2 \text{ мЭ}$ при $T = 4,2 \text{ K}$, причем амплитуда сверхпроводящего туннельного тока уменьшалась с ростом H и обращалась в ноль в полях около 60 Э . Приведенные экспериментальные

данные, на наш взгляд, свидетельствуют о том, что ПС в бикристаллах $\text{BaPb}_{1-x}\text{Bi}_x\text{O}_3$ является барьером, на котором возникают туннельные эффекты, при протекании тока между МБ.

Одним из возможных объяснений возникновения туннельного барьера в бикристаллах $\text{BaPb}_{1-x}\text{Bi}_x\text{O}_3$ может быть гипотеза о локальном изменении химического состава растущего кристалла вблизи ПС. Известно, что $\text{BaPb}_{1-x}\text{Bi}_x\text{O}_3$ является сверхпроводником при $x < 0,35$ и полупроводником при больших x ². Если допустить, что вблизи ПС, где скапливаются дефекты кристаллической решетки при росте, происходит увеличение концентрации атомов висмута, замещающих атомы свинца в этом твердом растворе, можно ожидать возникновения тонкого слоя полупроводника, разделяющего два сверхпроводящих МБ и служащего туннельным барьером. Предположение о возникновении полупроводникового барьера качественно подтверждается отклонением полученной температурной зависимости критического тока $I_c(T)$ от поведения, рассчитанного Амбегаокаром и Баратовым для случая дизлектрического барьера, рис. 2.

Наличие ПС в исследованных образцах позволило наблюдать ВАХ одночастичного туннелирования, представленную на рис. 3. Численной обработкой ВАХ получена зависимость дифференциальной проводимости от напряжения $\sigma(V)$, также изображения на рис. 3, и имеющая характерный пик.

Как видно из этого рисунка пик $\sigma(V)$ имеет дублетную структуру, обнаруженную при измерениях во всех $T < T_c$ и пока не нашедшую своего объяснения. По положению вершины пика $\sigma(V)$ была определена зависимость параметра энергетической щели Δ от температуры в диапазоне $2,1 \leq T \leq 4,2$ К. Это позволило определить экстраполированное значение $2\Delta(0) = 3,42 \pm 0,05$ мэВ и вычислить $2\Delta(0)/kT_c = 3,6 \pm 0,1$ для $\text{BaPb}_{1-x}\text{Bi}_x\text{O}_3$ (здесь $T_c = 10,9 \pm 0,3$ К определялась индуктивным методом по началу перехода).

В заключение необходимо отметить, что измерения величины энергетической щели для $\text{BaPb}_{1-x}\text{Bi}_x\text{O}_3$, проведение которых стало возможным благодаря существованию туннельного барьера в бикристаллах этого соединения, также как и наблюдение особенностей дифференциальной проводимости представляют значительный интерес, поскольку имеются предположения об альтернативном теории БКШ механизме сверхпроводимости в этом веществе³.

Литература

1. Зайцев-Зотов С.В., Кузнецов А.В., Протасов Е.А., Степанкин В.Н. Физика твердого тела, 1984, 26, № 10.
2. Khan Y., Nahm K., Rosenberg M., Willner H. Phys. Stat. Sol. (a), 1977, 39, 79.
3. Rice T.M., Sneddon L. Phys. Rev. Lett., 1981, 47, 689.