

*Письма в ЖЭТФ, том 13, стр. 10 – 13*

*5 января 1971 г.*

**ВЛИЯНИЕ СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО ПЕРЕХОДА  
НА ВНУТРЕННЕЕ ТРЕНИЕ ТАНТАЛА**

*В.С.Поспелов, И.В.Золотухин, В.Е.Миломенко*

Нами проведено изучение низкочастотного внутреннего трения tantalа на образцах, изготовленных в виде тонкой фольги, размером  $0,1 \times 2 \times 10 \text{ mm}^3$ . На основу измерения внутреннего трения ( $\Omega^{-1}$ ) положена методика разработанная в [1] и дополненная в связи с помещением исследуемого образца в гели-

евый криостат. Образец консольно закреплялся в держателе и после возбуждения регистрировались свободные изгибы затухающие колебания, частота которых могла меняться от 50 до 2000 Гц при относительной деформации  $\epsilon = 2 \div 3 \cdot 10^{-6}$ . Относительная ошибка измерений внутреннего трения в области гелиевых температур не превышала 0,5%. Температура измерялась манометрическим и емкостным [2] термометрами с точностью до  $0,02^\circ\text{K}$ .




Рис. 1

На рис. 1 (кривая 1) представлена зависимость  $Q^{-1}$ , полученная на образце, отожженном при  $1500^\circ\text{C}$  в течение 0,5 час в вакууме  $2 \cdot 10^{-5}$  тор. При температуре перехода в сверхпроводящее состояние наблюдается очень высокий и острый максимум  $Q^{-1}$ , ширина которого у основания не превышает  $0,25^\circ\text{K}$  по оси температур<sup>1)</sup>. Температурное положение максимума не меняется при изменении частоты колебаний образца. С целью предварительного выяснения природы обнаруженного нами максимума проводились измерения внутреннего трения в магнитном поле  $H < H_K$ , направленном перпендикулярно плоскости образца. В этом случае максимум  $Q^{-1}$  несколько меньшей высоты фиксировался при критической температуре, соответствующей приложенному магнитному

<sup>1)</sup> Подобными исследованиями  $Q^{-1}$  занимались многие (см. обзор в [3]), но пик обнаружен не был, что, по-видимому, связано с недостаточной точностью измерения температуры и применением массивных образцов.

полю (кривая 2, рис. 1). При наложении магнитного поля  $H > H_K$  сверхпроводимость образца разрушается, максимум  $Q^{-1}$  исчезает (кривая 3). Пластическая деформация (прокатка) на 94,5% (рис. 2) не изменяет температурного положения максимума  $Q^{-1}$ . Наблюдаются только незначительное его уширение.




Рис. 2

С целью проверки влияния магнитного поля на  $Q^{-1}(T)$  тантала, находящегося в сверхпроводящем и нормальном состояниях проводились измерения при изотермическом режиме. Как видно из кривой, представленной на рис. 3, магнитное поле  $H < H_K$  при  $T < T_K$  не изменяет уровень внутреннего трения. Если же внешнее магнитное поле  $H$  достигает значений больших чем  $H_K$  и образец переходит в нормальное состояние, наблюдается скачок внутреннего трения. Беличина скачка тем больше, чем ближе температура  $T$  изотермь к  $T_K$  тантала.




Рис. 3

Из условия возникновения максимума внутреннего трения,  $\omega r = 1$ , где  $\omega = 2\pi f$  ( $f$  – частота колебаний образца), найдем время релаксации  $r$  процесса, ответственного за возникновение максимума  $C^{-1}$  в tantalе. При  $f = 940 \text{ Гц}$ ,  $r \approx 1.7 \cdot 10^{-4} \text{ сек}$ . Отсюда можно заключить, что наблюдаемый максимум не

связан с электронными возбуждениями, время релаксации которых находится в пределах  $10^{-6} \div 10^{-7}$  сек (см., например, [3]). Имеющиеся экспериментальные данные пока не позволяют сделать однозначного вывода о механизме формирования обнаруженного нами пика  $Q^{-1}(T)$ .

Боронежский  
политехнический институт

Поступила в редакцию  
2 ноября 1970 г.

### Литература

- [1] Б.К.Белоцков, И.В.Золотухин, В.Н.Иевлев, В.С.Постников. Физика и химия обработки материалов, №5, 163, 1968.
  - [2] В.И.Маконьков, И.С.Сидоренко, Г.Н.Шемонаев. ПТЭ, №4, 210, 1968.
  - [3] В.С.Постников. Внутреннее трение в металлах. Изд-во "Металлургия", 1969, стр. 274.
-