

*Письма в ЖЭТФ, том 13; стр. 192 – 194*

*20 февраля 1971 г.*

**СВЕРХТОНКОЕ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ  
ДЛЯ ПРИМЕСНЫХ АТОМОВ  $S_{\text{п}}^{119}$  В ФЕРРОМАГНИТНОМ ТЕРБИИ**

*A.C.Кучма, B.П.Парфенова, B.С.Шинель*

В настоящее время магнитные сверхтонкие поля измерены для многих примесных атомов в ферромагнитных 3d-матрицах (Fe, Co, Ni). Вместе с тем

данных о магнитных полях на ядрах примесных атомов в редкоземельных ферромагнитных металлах очень мало. Такие сведения представляют несомненный интерес для выяснения природы сверхтонкого взаимодействия и характера поляризации электронов проводимости в редкоземельных металлах.

В настоящей работе с помощью эффекта Мессбауэра на ядрах Sn<sup>119</sup> были измерены сверхтонкие магнитные поля для примесных атомов Sn в матрицах Tb и Gd. Твердые растворы Sn (0,6 ат.-%), обогащенного до 86,9% изотопом Sn<sup>119</sup>, в тербии и гадолинии были приготовлены сплавлением в дутовой печи в атмосфере аргона с последующей закалкой. Металлы Tb и Gd, полученные из Гиредмета, имели чистоту соответственно 99,80 и 99,60%. Поглотители для мессбауэровских экспериментов приготавливались из опилок сплавов, которые затем высаживались на бериллиевую подложку. В качестве источника γ-квантов использовался BaSnO<sub>3</sub>, содержащий изотоп Sn<sup>119m</sup>. Измерения проводились на Электродинамическом спектрометре с многоканальным анализатором NTA - 512.




Рис. 1. Спектр резонансного поглощения γ-квантов ядрами примесных атомов Sn<sup>119</sup> в Tb, измеренный при температуре 78°К. По оси абсцисс — скорость источника γ-квантов, по оси ординат — интенсивность потока квантов в относительных единицах

Для сплава Sn - Tb спектры мессбауэровского поглощения были измерены при температурах 4,2; 78; 85; 207 и 217°К. Спектр поглощения для температуры 78°К представлен на рис. 1. Температурная зависимость сверхтонкого поля (рис. 2) согласуется с кривой Бриллюэна для  $I = 6$ , т. е. близка к температурной зависимости намагниченности матрицы. Величина сверхтонкого поля для Sn в тербии при температуре жидкого гелия  $H(Sn) = (241 \pm 8)$  кэ.

Аналогичные измерения были проведены для системы Gd - Sn (0,5 ат.-%), полученный результат хорошо согласуется с данными работы [1].

В настоящее время измерены сверхтонкие поля для примесных атомов Sn в трех редкоземельных ферромагнитных матрицах: Gd [1], Er [2] и Tb (настоящая работа).

При температуре вблизи 0°К сверхтонкие поля в этих матрицах равны соответственно 329, 124 и 241 кэ. Нетрудно заметить, что отношение сверхтонкого поля к величине проекции спина редкоземельного иона на его полный момент

$(g - 1)/l$  примерно постоянно. Предполагая, что в трех рассматриваемых материалах редкоземельные ионы находятся в состоянии  $3^+$ , для отношения  $H/(g - 1)/l$  получаем соответственно значения 94, 83 и 80. Если принять, что поляризация электронов проводимости в редкоземельных металлах определяется спиновой




Рис. 2. Температурная зависимость сверхтонкого магнитного поля для примесных атомов Sn в металлическом Tb. Сплошная кривая — кривая Бриллюэна для  $l = 6$

частью магнитного момента редкоземельного иона, то этот результат естественным образом можно объяснить тем, что степень поляризации электронов проводимости, отнесенная к единице спинового магнитного момента, одинакова, а сверхтонкое поле для примесных атомов Sn в первом приближении пропорционально этой поляризации.

Авторы считают своим приятным долгом выразить благодарность Н.И.Моревой за приготовление сплавов и Н.Н.Делягину за обсуждение полученных результатов.

Институт ядерной физики  
Московского  
государственного университета  
им. М.В.Ломоносова

Поступила в редакцию  
8 января 1971 г.

### Литература

- [1] V.Gotthardt, H.S.Möller, R.L.Mossbauer. Phys. Lett., 28A, 480, 1969.
- [2] D.C.Price, R.Street. J.Phys., C1, 1258, 1968.