

*Письма в ЖЭТФ, том 18, вып. 9, стр. 557 – 560*      5 ноября 1973 г.

## О КОЭФФИЦИЕНТЕ АККОМОДАЦИИ РТУТИ


*В. Л. Цымбаленко, А. И. Шальников*

Измерен коэффициент аккомодации ( $\alpha$ ) ртути на стекле в интервале температур  $4,2 - 300^{\circ}\text{K}$  при потоке от  $10^{13}$  до  $5 \cdot 10^{15} \text{ ат}/\text{см}^2 \cdot \text{сек}$ . Установлено, что при температуре  $4,2^{\circ}\text{K}$  от поверхности стекла отражается не более 0,3% падающего потока.

Для измерения коэффициента аккомодации ртути на стекле был применен прибор, показанный на рис. 1. Ртуть в испарителе (7) нагревалась печкой (8) и поддерживалась при постоянной температуре с точностью  $\sim 0,1^{\circ}$ . Тепловая защита испарителя осуществлялась пенопластовой гильзой (6). Температура отражателя (5) управлялась печкой (3), для улучшения теплового контакта с термопарой в стаканчик заливалась ртуть (4). Сверху стаканчик уплотнялся пенопластовой пробкой (1). Системой автоматической регулировки температура в полости стаканчика поддерживалась с точностью  $\sim 0,3^{\circ}$ .

В процессе изготовления прибор тренировался под откачкой диффузионным масляным насосом при температуре  $+400^{\circ}\text{C}$  в течение 4 час

Ампула с предварительно обезгаженной ртутью располагалась в отдельном отростке. По окончании тренировки прибора ампула разбивалась магнитным бойком и необходимое количество ртути перегонялось в прибор. Начальное остаточное давление в отпаянном приборе не превышало  $\sim 10^{-5}$  тор и сохранялось неизменным в течение всего времени использования прибора.



0 1 2 3 4 5 см

Рис. 1. Общий вид прибора. Обозначения в тексте

Подобно тому, как это было сделано Фольмером [1], для детектирования потока ртути мы использовали изменение сопротивления ртутной пленки, сконденсировавшейся из рассеянного потока на поверхности приемника, представляющего собой стеклянный стаканчик (2), сквозь дно которого были пропаяны и заподлицо заполированы 4 платиновых электрода, покрытых слоем молибдена для защиты от амальгамирующих свойств ртути. Прибор целиком погружался в жидкий гелий.

Опыт включал в себя следующие этапы:

1. Устанавливалась температура отражателя равная  $0^{\circ}\text{C}$  (при этой температуре при использованных плотностях потока все атомы ртути полностью отражаются).
2. Включался нагрев испарителя, через  $\sim 2$  мин температура ртути в испарителе выводилась на выбранный рабочий режим ( $T = 0 + + 80^{\circ}\text{C}$ ).

3. После появления заметной проводимости ( $R \sim 10^6 \text{ ом}$ ) печка испарителя выключалась; через  $\sim 20$  сек сопротивление переставало изменяться.

4. Устанавливалась температура поверхности отражателя.

5. Снова включался нагрев испарителя, температура выводилась на рабочий режим и поддерживалась постоянной в течение 3 – 5 мин, после чего нагрев снова выключался. Зависимость сопротивления от времени записывалась на самописце.




Рис. 2. Зависимость коэффициента аккомодации  $\alpha$  от температуры отражателя при различных плотностях потока:  $\bullet - 10^{13} \text{ ам}/\text{см}^2 \cdot \text{сек}$ ,  $\circ - 5 \cdot 10^{14} \text{ ам}/\text{см}^2 \cdot \text{сек}$ ,  $\square - 5 \cdot 10^{15} \text{ ам}/\text{см}^2 \cdot \text{сек}$ . Зависимость температуры конденсации от плотности падающего потока

Подробно исследованная [2] зависимость  $R(t)$  в условиях полного отражения частиц хорошо воспроизводилась и обладала достаточной крутизной (от  $\sim 10^6 \text{ 1/m}$  /ат. слой при  $R \sim 10^7 \text{ ом}$  до  $\sim 10^{-2} \text{ ом}$  /ат. слой при  $R \sim 1 \text{ ом}$ ). Характер отражения атомов ртути от поверхности стекла близок к диффузному, поэтому зависимости  $R(t)$ , полученные в прямом [2] и отражающем приборе (при  $\alpha = 0$ ) при одной и той же плотности потока, можно совместить, изменив масштаб по оси времени в 7 + 8 раз. Из наклонов кривых, полученных: а) в условиях полного отражения ( $T_{\text{отр}} = 0^{\circ}\text{C}$ ) и б) в условиях частичного отражения (при выбранной температуре отражателя) – и определялась величина коэффициента аккомодации. Средняя точность определения  $\sim 3\%$ .

Для повторения эксперимента достаточно было прогреть весь прибор, охлаждая только отросток, содержащий ртуть, и переконденсировать всю ранее осажденную ртуть в испаритель.

Полученные результаты приведены на рис. 2. Особенно тщательно был оценен коэффициент аккомодации при температуре  $4,2^{\circ}\text{K} - (1-\alpha) < 3 \cdot 10^{-3}$ . За эффективную температуру конденсации  $T_{\text{кр}}$  условно принималась температура, соответствующая отражению 50% падающих

атомов. На том же рисунке приведена зависимость  $T_{kp}$  от интенсивности молекулярного пучка, падающего на поверхность. Естественно, что ртуть уже находящаяся на поверхности отражателя, изменяет коэффициент аккомодации. Так, например, если на поверхности отражателя сконденсировать толстую ртутную пленку ( $d_{эфф} \sim 1 \text{ мк}$ ), то для  $T < 180^{\circ}\text{K}$   $(1 - a) < 0,01$ . Можно ожидать, что при увеличении времени конденсации критическая температура будет смещаться в сторону более высоких температур.

Институт физических проблем  
Академии наук СССР

Поступила в редакцию  
18 сентября 1973 г.

### Литература

- [1] M. Volmer, J. Estermann. Zs. f. Phys., 8, 1, 1921.
  - [2] В.Л. Цымбаленко, А.И. Шальников. ЖЭТФ 65, вып. 11, 1973.
-