


## ИЗУЧЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ МЮОНИЯ В СИНТИЛЛЯЦИОННОЙ ПЛАСТМАССЕ

*Г.Г.Мясищева, Ю.В.Обухов, В.С.Роганов, В.Г.Фирсов*

В работе Зиккикки и др. [1] наблюдалось значительное увеличение с ростом напряженности магнитного поля коэффициента асимметрии в угловом распределении позитронов распада при остановках  $\mu^+$ -мезонов в спиритуальной пластмассе. Эти измерения, выполненные в продольном магнитном поле, показали, что коэффициент асимметрии в пределах 0-400 Гц возрастает почти в четыре раза, достигая величины  $\sim 80\%$  от коэффициента асимметрии в углероде. Существенно, что использованная величина магнитного поля недостаточна для восстановления поляризации мюония [2].

С помощью описанной ранее методики [3] нами были измерены коэффициенты асимметрии ( $c'$ ) при пререссии в поперечном магнитном поле на частоте, соответствующей "свободному"  $\mu^+$ -мезону, что идентично пререссии мезона, находящегося в составе химического соединения при ковалентной связи парой скомпенсированных электронов (мезонная ком-

понекта) [4,5]. Как видно из таблицы 1 и рисунка, в пределах экспериментальных ошибок величина  $c'_{\mu^+}$  остается постоянной. Приведенные значения



Зависимость коэффициентов асимметрии в сцинтилляционной пластмассе от напряженности поперечного магнитного поля

получены при поляризации бромоформа (эталонное вещество), равной  $c' = 0,280 \pm 0,006$ . Наблюдаемая разница в поведении коэффициента асимметрии в продольном и поперечном магнитных полях значительно выходит за пределы ошибок и не может быть связана с погрешностью экспериментов.

Данный вопрос является существенным для понимания физической картины образования мюония и его химических взаимодействий. Объяснение указанного факта не может быть выполнено на основе существующих взглядов и требует теоретического обоснования. Не исключено, что определенную роль играет влияние магнитного поля на скорость протекания химических реакций при выделенном направлении спина мезона — одного из компонентов химического взаимодействия.

#### Таблица 1

Коэффициенты асимметрии (мезонная компонента  $c'_{\mu^+}$ ) в сцинтилляционной пластмассе при различной напряженности поперечного магнитного поля ( $H$ )

$T, ^\circ C$	$H, \text{ э}$	$c'_{\mu^+}$
25	50	$0,045 \pm 0,005$
25	140	$0,047 \pm 0,005$
25	164	$0,047 \pm 0,005$
25	240	$0,052 \pm 0,005$
25	360	$0,054 \pm 0,005$

В работе Зиккики и др. [6] указывается на наличие прецессии атомарного триплетного мюония (мюониевая компонента) в сцинтилляционной пластмассе при температуре жидкого азота с начальным коэффициентом

асимметрии  $\sim 0,17$ . Измерения были выполнены в поперечном магнитном поле напряженностью  $10 \text{ Гц}$  (период  $\sim 70\text{--}80 \text{ мсек}$  при ширине канала  $20 \text{ мсек}$ ). Статистика в указанном эксперименте составляла  $450\text{--}500 \text{ имп/кан}$ . Аналогичные эксперименты были нами выполнены на синхропиклотроне ЛЯП ОИЯИ. Использовался "растянутый" во времени пик интенсивности пучка [7], поскольку тонкая структура нерастянутого импульса ускорителя приводила к модуляции интенсивности с периодом  $71 \text{ мсек}$ , соответствующим частоте ускорения, что искажает наблюдаемую картину [8]. Были приняты меры предосторожности для сохранения стеклообразной структуры сцинтиллятора при температуре  $-196^\circ\text{C}$ .

Таблица 2

Коэффициенты асимметрии (мюониевая компонента  $c'_{M_i}$ )  
в сцинтилляционной пластмассе и полистироле

T° C	Вещество	$c'_{M_i}$
- 196	Сцинтилляционная пластмасса	$0,005 \pm 0,010$
- 196	Сцинтилляционная пластмасса	$0,008 \pm 0,011$
- 196	Полистирол	$0,009 \pm 0,024$

Напряженность поперечного магнитного поля составляла  $7,23 \pm 0,08 \text{ э}$ , ширина канала  $9,97 \pm 0,04 \text{ мсек}$ . Статистика в каждой серии измерений достигала  $2500\text{--}2700 \text{ имп/кан}$ . Отдельными опытами было показано, что при использовании растяжки модуляции интенсивности фона случайных совпадений значительно меньше статистических ошибок эксперимента. Контрольными измерениями могут являться наблюденные нами в тех же условиях пресессии триплетного мюония в кристаллическом и плавленом кварце, твердой углекислоте при различных температурах.

Проведенные серии экспериментов показали отсутствие пресессии триплетного мюония в сцинтилляторе (таблица 2). Для выяснения роли примесей в сцинтилляционной пластмассе (полистирол + 2% терфенила) были проведены измерения в полистироле, также показавшие отсутствие триплетного мюония. Подобное расхождение экспериментальных данных может быть связано, по-видимому, лишь с методическими особенностями проведения опытов.

Институт теоретической и  
экспериментальной физики  
Объединенный институт  
ядерных исследований

Поступило в редакцию  
19 января 1967 г.

## Литература

- [1] A.Buhler, T.Massam, Th.Muller, M.Schneegans, A.Zichichi. Nuovo Cim., 39, 812, 1965.
- [2] А.О.Вайсенберг. Мю-мезон. Изд-во "Наука", М., 1964.
- [3] А.И.Бабаев, М.Я.Балац, Г.Г.Мясищева, Ю.В.Обухов, В.С.Роганов, В.Г.Фирсов. ЖЭТФ, 50, 877, 1966.
- [4] В.Г.Носов, И.В.Яковлева. ЖЭТФ, 43, 1750, 1962.
- [5] В.Г.Фирсов, В.М.Бяков. ЖЭТФ, 47, 1074, 1964.
- [6] A.Buhler, T.Massam, Th.Muller, M.Schneegans, A.Zichichi. ХII Междунар. конф. по физике высоких энергий (Дубна, 1964 г.) М., 1, 944, 1966.
- [7] В.Г.Зинов, С.В.Медведь, Е.Б.Озеров. Препринт ОИЯИ Р-2657, 1966.
- [8] А.И.Бабаев, М.Я.Балац, Г.Г.Мясищева, Ю.В.Обухов, В.С.Роганов, В.Г.Фирсов. Письма ЖЭТФ, 3, 3, 1966.