

ПОЛЯРИЗАЦИЯ КРЕМНИЯ И ГЕРМАНИЯ ПРИ УДАРНОМ НАГРУЖЕНИИ

***В.Н.Минеев, А.Г.Иванов, Е.З.Носицкий, М.Н.Тюнлев,
Д.В.Лисицын***

В настоящем сообщении излагаются результаты исследования поляризации монокристаллов кремния дырочной проводимости КДБ 4,5/0,4. Ударное нагружение производилось плоской ударной волной (у.в.) перпендикулярно плоскости (III) по схеме, представленной на рис.1,а.

Торцевые поверхности образцов покрывались слоем алミニния толщиной 2–3 мк. В опытах реализовывалось давление 200 кбар. Известно, что в этом случае по монокристаллу распространяется конфигурация из трех волн сжатия (рис.1, б) [1].




Рис.1. а-Схема постановки опыта. 1 – измерительный электрод (на алミニниевое покрытие площадь S накладывается медный диск), 2 – монокристалл кремния или германия, 3 – алミニниевый экран. Стрелками показано направление движения фронта упругой волны; б- $x - t$ – диаграмма сжатия монокристалла. 1 – упругая волна, распространяющаяся со скоростью $D = 8,5 \cdot 10^5 \text{ см/сек}$; 2, 3 – первая и вторая пластические волны. I – область несжатого вещества; II, III и IV – области материала, сжатого упругой, первой и второй пластическими волнами, соответственно

Результаты экспериментов показали:

- Поляризационный ток I имеет положительный знак (это означает, что фронт у.в. несет положительный электрический заряд) и появляется одновременно с выходом у.в. на образец (рис.2).
 - Зависимость поляризационного тока от времени $I(t)$ примерно постоянна (при $0 < t < T$), исключая начало записи.
 - Падение напряжения на нагрузочном сопротивлении R практически не зависит от R при изменении последнего от 93 до 1053 ом.
 - При изменении толщины монокристаллов l от 0,1 до 0,6 см величина I (тока) остается также примерно постоянной.
- Эти факты могут быть объяснены, если предположить, что вместе с фронтом упругой волны распространяется с постоянной скоростью D двойной электрический слой. В этом случае, с учетом того, что монокристалл обладает хорошей проводимостью ($\rho = 4,5 \text{ ом} \cdot \text{см}$), практически вся разность потенциалов на двойном слое будет падать на R , а зависимость величины тока от S будет слабой. Толщина двойного слоя определяется проводимостью вещества и равна [2, 3] $\delta = \rho \epsilon D / 4 \pi \sigma$, где $\epsilon -$

диэлектрическая проницаемость вещества за фронтом у.в., σ — сжатие вещества за фронтом у.в. Так как δ пропорциональна ρ , а величина ρ согласно [4] быстро падает с давлением, то, полагая по аналогии, например, с оргстеклом [5], что поляризация слабо зависит от давления, влиянием двойных слоев на 1 и 2 пластических волнах на $I(t)$, по-видимому, можно пренебречь.




Рис.2. Типичная осциллограмма со сжатого образца КДБ. $I = 0,49 \text{ см}$; $S = 1,25 \text{ см}^2$; $R = 93 \text{ ом}$. Масштабные метки времени — $0,1 \text{ мксек}$

Полагая $\epsilon = 11,7$, $\rho = 4,5 \text{ ом} \cdot \text{см}$, $D = 8,5 \cdot 10^5 \text{ см}/\text{сек}$ и $\sigma = 1$, находим $\delta = 4 \cdot 10^{-6} \text{ см}$. Считая, что на двойном слое разность потенциалов V равна наблюдаемой в опытах ($0,4 \text{ в}$), оценим величину поляризации P (плотность поверхностных зарядов на двойном слое) и напряженность поля E в двойном электрическом слое: $P = V\sigma/D\rho \approx 10^{-7} \text{ к/см}^2$, $E = V/\delta \approx 10^5 \text{ в/см}$.

Найденное значение P соответствует числу заряженных частиц в единице объема двойного слоя $1,6 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$. Заметим, что число примесных атомов в КДБ составляет $\sim 10^{17} \text{ см}^{-3}$. Для исследованного валентного кристалла, состоящего из электрически нейтральных атомов одного сорта, трудно представить иной механизм поляризации, чем поляризация, связанная с примесями.

Отметим появление острых пиков тока в момент T . Эти пики присутствовали и при замене материала электрода на фторопласт.* Возможно, что это явление связано с резким уменьшением переходного сопротивления на границе алюминий-кремний при выходе у.в. на нее.

Отдельные опыты, проведенные с монокристаллами кремния (КЭФ 4,5/0,4) и германия (ГЭС 15-24/0,9) электронной проводимости, показали, что поляризационный ток в этих кристаллах имеет тот же знак и амплитуду примерно того же порядка, что в кремниевой дырочной проводимости.

Поступило в редакцию
22 февраля 1967 г.

Литература

- [1] Л.В.Альтшулер. УФН, 85, 197, 1965.
- [2] А.Г.Иванов, Е.З.Новицкий. ПМТФ, 5, 104, 1966.
- [3] Я.Б.Зельдович. ЖЭТФ, 53, вып. 7, 1967.
- [4] S.Minomura, H.G.Dricker. J. Phys. Chem. Solids., 23, 451, 1962.
- [5] G.E.Hauver. J.Appl. Phys., 36, 2113, 1965.

* При сохранении электрического контакта.