

Письма в ЖЭТФ, том 17, вып. 6, стр. 309 – 312

20 марта 1973 г.


**ОБНАРУЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ В ГЕТЕРОСТРУКТУРЕ
С ИЗОЛЯТОРОМ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЙ ПРОТЕКАЕТ ТОК,
ОГРАНИЧЕННЫЙ ОБЪЕМНЫМ ЗАРЯДОМ**

*Н. Б. Лукьянчикова, Г. С. Пекарь, Хоанг Ми Минь,
М. К. Шейникман*

В системе металл-изолят-луминофор при комнатной и азотной температурах обнаружена низковольтная электролюминесценция, обусловленная инжекцией в луминофор неоснов-

ных носителей из изолятора, в котором эти носители создаются при помощи тока, ограниченного объемным зарядом. В качестве люминофоров использовались полупроводниковые соединения типа A_2B_6 .

В работе [1] приведены соображения, из которых следует, что в системе металл-изолятор-люминофор могли бы наблюдаваться электролюминесценция, возбуждаемая путем инжекции неосновных носителей в люминофор из изолятора, в котором эти носители создаются при помощи тока, ограниченного объемным зарядом. Актуальность такого способа возбуждения электролюминесценции обуславливается, в частности, тем, что для получения свечения в видимой области спектра и при комнатной температуре необходимо использовать достаточно широкозонные полупроводники, к которым часто не удается подобрать еще более широкозонные эмиттеры неосновных носителей. Однако, насколько нам известно, до сих пор эта идея подтверждена экспериментально не была.



Вольт-амперные (кривые 1, 2) и вольт-яркостная (кривая 3) характеристики системы $Pt-La_2O_3-CdS-In$ при $T = 300^\circ K$

В настоящей работе, по-видимому, впервые удалось создать гетероструктуру, в которой указанный механизм возбуждения электролюминесценции реализуется на опыте.

Проведенный нами анализ требований, предъявляемых к физическим параметрам материалов, составляющих такие структуры (в первую очередь, к величинам электронного средства и ширинам запрещенных зон) позволил выбрать ряд систем, в которых можно было ожидать осуществления рассматриваемого механизма инжекции неосновных носителей. В качестве люминофоров были использованы широкозонные полупроводники группы A_2B_6 .

Одной из таких систем является гетероструктура Pt - La₂O₃ - CdS - In, вольт-амперные характеристики которой приведены на рисунке. Основными особенностями этих характеристик, позволяющими судить о механизме электролюминесценции в рассматриваемых структурах, являются:

1) их униполярность. При положительном потенциале на платиновом электроде (кривая 1) через систему протекает существенно больший ток (прямой ток), чем при отрицательном потенциале той же величины (кривая 2);

2) наличие одного или двух участков со степенной зависимостью $i \sim U^n$, где $n = 2 + 3$. В случае двух участков между ними обычно находится область более резкого возрастания тока;

3) вспышечный характер релаксации прямого тока после увеличения напряжения;

4) зависимость прямого тока от толщины d слоя La₂O₃, $i \sim d^{-(2+3)}$ при $U = \text{const}$ (в опытах d составляло 1000 - 3000 Å);

5) совпадение прямой ветви вольт-амперной характеристики рассматриваемой системы с вольт-амперной характеристикой контрольной системы Pt - La₂O₃ - Pt, в которой ток не зависел от полярности приложенного напряжения.

Перечисленные особенности свидетельствуют о том, что в исследуемой системе прямой ток обусловлен монополярной инжекцией дырок из платинового электрода в La₂O₃.

Действительно, из пунктов (4) и (5) следует, что поведение прямой ветви вольт-амперных зависимостей определяется процессами, происходящими в слое изолятора; особенности, перечисленные в пунктах (2), (3) и (4) являются характерными для тока, ограниченного пространственным зарядом [2]; указанное в пунктах (5) и (1) позволяет считать, что протекающий через La₂O₃ ток, ограниченный пространственным зарядом, обусловлен инжекцией дырок в La₂O₂ из платинового электрода.

Именно этот факт служил причиной того, что в исследованных системах при довольно низких напряжениях ($U = 10 + 30$ в) наблюдается свечение, в частности, в видимой области спектра (510 - 700 нм). Яркость этого свечения возрастала пропорционально протекающему через образец току (ср. кривые 1 и 3 на рисунке). Существенно, что электролюминесценция при $T = 300^{\circ}\text{K}$ наблюдалась даже при использовании в качестве люминофора сульфида кадмия, в котором, как известно, зеленая и оранжевая фотолюминесценция при этой температуре сильно погашена. С понижением температуры до азотной интенсивность зарегистрированной видимой электролюминесценции значительно (до 10³ раз) возрастает.

Полученные результаты позволяют надеяться, что реализованный в данной работе способ инжекции неосновных носителей явится перспективным для создания эффективных источников видимого света на основе широкого класса люминофоров. Мы видим особые преимущества этого способа при использовании широкозонных полупроводников типа Al₂B₆, известных своей эффективной фотолюминесценцией в видимой области спектра.

Институт полупроводников
Академии Наук Украинской ССР

Поступила в редакцию
13 февраля 1973 г.

Литература

- [1] A. G. Fischer . J . Electrochem . Soc . 118 , 139 с , 1971 .
 - [2] А. Роуз. Основы теории фотопроводимости, М., изд. Мир, 1966.
-